



# SOUDAFOAM FR CLICK & FIX

Date: 09/09/04 Page 1 of 2

Revision: 09/2004

#### Propriétés techniques:

Base	Polyuréthane
Consistance	Mousse stable
Système de durcissement	Par l'humidité de l'air
Vitesse de polymérisation	1h pour un cordon de 30mm (à 20°C/65% H.R.)
Pelliculation	Env. 8 min. (à 20°C/65% H.R.)
Séchage	Hors poussière après 20-25 min.
Densité	Env. 20kg/m³
Rendement	1L de mousse donne ca. 30L en expansion libre
Retrait	Aucun
Résistance aux températures	-40°C à +90°C (une fois sec)
Classement au feu	110 min. selon EN1366

#### **Produit:**

La Soudafoam FR Click & Fix est une mousse polyuréthane monocomposante, auto-expansive, à utilisation au pistolet Click & Fix, qui est coupe-feu jusqu'à 360 minutes.

#### Caractéristiques:

- Coupe-feu jusqu'à 360 minutes, sans fond de ioint
- Coupe-feu et coupe-gaz
- Excellente adhérence sur tous supports, sauf PE/PP
- Grand rendement de remplissage
- Très facile à appliquer, grâce à l'utilisation du pistolet (dosage précis)
- Très bonne isolation thermique et acoustique

## **Applications:**

Fixation et calfeutrement coupe-feu de châssis de portes et fenêtres

Joints de raccordement en plafonds, cloisons, sols, devant résister au feu

Calfeutrement de passage de câbles

Isolation acoustique et thermique de moteurs, pompes, tuyaux

### **Conditionnement:**

Teintes: rouge clair

Emballage: aérosols 750mL

Classement au feu: 110 min. (EN1366-4), joint 4cm

#### Durée de stockage:

9 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C

#### Supports:

Nature: tous les matériaux de construction usuels, sauf PE/PP

Condition: propre, dépoussiéré et dégraissé Traitement préalable: bien humidifier le support, afin d'obtenir une structure homogène.

#### Mode d'emploi:

Application: visser l'aérosol sur un pistolet Click&Fix, puis fortement le secouer avant utilisation (env. 30 sec.) Ensuite vider l'aérosol, en le tenant tête en bas. Le dosage du pistolet peut être réglé par la vis à l'arrière du pistolet. Pour une utilisation ultérieure, lorsque l'aérosol n'a pas encore été complètement vidé, on stocke l'aérosol encore vissé sur le pistolet.

Température d'application: +5°C à +30°C Produit de nettoyage: le Click&Clean immédiatement après utilisation, pour toute tache fraîche de mousse, ainsi que pour le nettoyage intérieur du pistolet.

#### Mesures de sécurité:

Observer l'hygiène de travail usuelle. Mettre des gants et des lunetttes de sécurité. Enlever la mousse mécaniquement, ne jamais la brûler.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Soudal se réserve le droit d'apporter toute modification a ses produits sans avis préalable.

 Soudal NV
 Everdongenlaan 18-20
 2300 Turnhout, Belgium

 Tel.: +32 (0)14-42.42.31
 Fax: +32 (0)14-42.65.14
 www.soudal.com





# SOUDAFOAM FR CLICK & FIX

Date: 09/09/04 Page 2 of 2

Revision: 09/2004

#### Remarques:

Bien nettoyer les traces de mousse (sur les supports ainsi que sur les mains) avant séchage de la mousse. Une fois sèche, la mousse ne s'enlève que mécaniquement.

#### Certification:

- Université de Gent, Belgique: Norme NBN 712.020, PV 9297C
- Institut TNO, Pays-Bas: Norme NEN 6069/1997, PV 200-CVB-R073
- Warrington Fire Institute, Angleterre: Norme BS476: Part20, 1987, PV WFRC n°C113610
- CSTB, France: PV RS00-067

#### Résultat tests au feu

1. Tests Université de Gand, TNO, Warrington

Ces tests ont été menés conformément à la nouvelle norme européenne CE1366-4.

Epaisseur du mur	Dimensions du joint	Fond de joint	Résistance au feu
200mm	Largeur: 11mm Profondeur: 200mm Rempli à fond	Aucun	229 min.
200mm	Largeur: 41mm Profondeur: 200mm Rempli à fond	Aucun	110 min.
100mm	Largeur: 30mm Profondeur: 100mm Rempli à fond	Aucun	50 min.
100mm	Largeur: 10mm Profondeur: 100mm Rempli à fond	Aucun	103 min.

#### 2. Tests Centre scientifique du Bâtiment (CSTB Paris)

Ces tests ont été faits d'après la méthodologie française en vigueur.

Epaisseur du mur	Dimensions du joint	Fond de joint	Résistance au feu
200mm	Largeur: 10mm Profondeur: 200mm Rempli à fond	Aucun	>360 min.
200mm	Largeur: 20mm Profondeur: 200mm Rempli à fond	Aucun	>360 min.
200mm	Largeur: 30mm Profondeur: 200mm Rempli à fond	Aucun	330 min.
200mm	Largeur: 40mm Profondeur: 200mm Rempli à fond	Aucun	218 min.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Soudal se réserve le droit d'apporter toute modification a ses produits sans avis préalable.

 Soudal NV
 Everdongenlaan 18-20
 2300 Turnhout, Belgium

 Tel.: +32 (0)14-42.42.31
 Fax: +32 (0)14-42.65.14
 www.soudal.com